



G-600

将军贴防水卷材

에는 방수 롤이 부착되어 있다

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

G-600 将军贴氟碳改性TPO防水卷材是以氟碳耐候膜为覆面材料，以丁基橡胶为粘结材料，并覆以隔离材料而组成的本体自粘防水卷材。可采用自粘或湿铺法施工。



产品特性

ADVANTAGES



超长耐久性

外露屋面工程可达25年
隐蔽工程可与建筑同寿命



粘结性能好

初粘性好，可干粘，与多种基面
100%满粘接消除窜水层



自愈性

防水层受到穿刺性伤害可自行愈合



低温施工

-20℃



雨季施工

潮湿基面可施工带水作业



宽幅耐温性

-40℃~100℃

适用范围

APPLICATION AREA

- 混凝土屋面防水修缮。
- 金属屋面防水修缮。
- SBS卷材屋面防水修缮。



施工工艺

APPLICATION PROCESS

01 基层清理

基层表面需清理干净，干燥，平整，坚实，不起砂，无孔洞，无灰尘，无明显突出部位。



02 细部节点处理

转角处、变形缝、施工缝等节点部位需要加强处理。



03 弹线定位

先弹第一条定位线，第二条与第一条之间的距离为卷材的宽度，之后每条基准线与前一条基准线之间距离按预留不小于80mm搭接宽度进行定位。



04 铺贴卷材

将卷材按照基准线铺贴摆正，将隔离膜从卷材自粘面小心撕开，边揭膜边压实赶压卷材，使卷材与基层粘接。相邻两幅卷材的短边搭接应错开500mm以上。



05 赶压排气

用压辊从中间向两边刮压排出空气，使之平展并粘贴牢固，避免大面积空鼓。



06 卷材搭接

揭除卷材搭接边的隔离膜后直接搭接碾压即可，搭接宽度应 $\geq 80\text{mm}$ ，搭接方式不确定。



07 收口密封

卷材铺贴完毕后，节点部位采用焊接法施工处理。



08 成品保护

已铺好的卷材防水层，要及时采取保护措施，及时验收、避免交叉作业。



使用效果


PRODUCT PERFORMANCE



注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

不宜超过45℃放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：12个月。



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施工视频



线上商城

